



HAMMERITE SPECIAL METALS PRIMER

GRUNTSKRĀSA SPECIĀLIEM METĀLIEM

- Piemērota dažādu metāla virsmu gruntēšanai
- Nodrošina virsmai labu korozijizturību
- Ātri žūst, stipri sasaistās ar pamatvirsmu
- Efektīvu aizsardzību nodrošina viena gruntkrāsas kārtā



ĪPAŠĪBAS

Hammerite Special Metals Primer ir ļoti labas korozijizturības ūdens bāzes gruntkrāsa dažādu metāla virsmu gruntēšanai. Stipri sasaistās ar cinkotu virsmu, nerūsējošā tērauda un krāsaino metālu virsmām. Gruntkrāsa ātri žūst, tāpēc virsmas apdari var sākt jau pēc 2 stundām. Efektīvu aizsardzību pret rūsu nodrošina viena gruntkrāsas kārtā. Krāsa ir ērti lietojama, krāsošanas laikā tā nenotek. Krāsotā virsma iztur augstu temperatūru līdz +80 °C. Virsmas beigu apdarei var izmantot **Hammerite** aizsargkrāsas.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts ārdarbiem un iekšdarbiem, lai nogruntētu dažādas metāla virsmas, piemēram, nesošās konstrukcijas, stabus, norobežojumus, durvis, vārtus, notekcaurules un renes, āra gaismekļus, dārza mēbeles, parkiem un rotaļu laukumiem paredzētas metāla detaļas, dārza ķerras un tvertnes.

PAMATVIRSMSA

Produkts ir paredzēts karsti cinkotu, nerūsējošā tērauda, galvanizētu virsmu un krāsaino metālu (piem., varš, alumīnijs, hroms) virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar **Hammerite** krāsu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Lai iegūtu kvalitatīvu galarezultātu, būtiska nozīme ir rūpīgai virsmas sagatavošanai. Nepieciešamā virsmas tīrības pakāpe ir atkarīga no vides agresivitātes, un tai jāatbilst spēkā esošajam standartam.
- Krāsojamai virsmai jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem, taukiem un eļļām. Virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu vai siltu ūdeni, kā arī šķīdinātāju **Hammerite Brush Cleaner & Thinner**. Piesārņojuma noņemšanai r izmantot arī augtspiediena mazgāšanu.
- Uz virsmas esošā atdalījusies rūsa, velmēšanas kārtā vai vecā atļupusi krāsa jānoņem ar skrāpi, tērauda suku vai skrošstrūklas tīrīšanu. Labāka galarezultāta iegūšanai pēc atdalījušās rūsas noņemšanas uz virsmas palikušo rūsas kārtu var apstrādāt ar rūsas pārveidotāju **Hammerite Kurust**.
- Lai panāktu labāku pielipšanu, gludu metāla virsmu vai uz virsmas esošo veco spīdīgā krāsas pārklājuma kārtu var vienmērīgi noslīpēt ar smilšpapīru, pēc tam virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

GRUNTĒŠANA

- Virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu gruntkrāsas **Hammerite Special Metals Primer**.
- Gruntēšanas krāsošana veicama uzreiz pēc virsmas attīrīšanas, lai novērstu jaunas rūsas kārtas veidošanos uz virsmas.
- Pirms krāsošanas jāpārlicinās, ka pamatvirsma ir sausa.
- Gruntkrāsa kārtīgi jāsamaisa un jāuzklāj uz virsmas ar otu, veltnīti vai smidzinātāju, izvairoties no krāsas izplūšanas. Krāsa nav jāatšķaida.
- Gruntēšanas krāsošana veicama, uzklājot vienu kārtu. Krāsošanas laikā jāseko, lai visa virsma tiktu rūpīgi pārklāta ar krāsu.
- Pirms beigu apdares nogruntētai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Virsmas beigu apdari var veikt ne ātrāk kā 2 stundas pēc gruntēšanas krāsošanas. Zemākas temperatūras vai augstāka gaisa mitruma gadījumā krāsas žūšana var būt ilgāka.

BEIGU APDARE

Virsmas beigu apdare jāveic ar piemērota toņa krāsu **Hammerite Smooth Finish**, **Hammerite Hammered Finish** vai **Hammerite Satin Finish**.





TEHNISKIE DATI

PIELIETOJUMS	ārdarbi un iekšdarbi
SAISTVIELA	stirola butadiēna kopolimērs
BLĪVUMS	1,32 kg/l
SPĪDUMA PAKĀPE (GARDNER, 60°)	matēta
PATĒRIŅŠ (1 KĀRTA)	16 m ² /l (krāsojot ar otu un veltnīti)
ŽŪŠANAS LAIKS (+23 °C, RH 50%)	putekļneuzņēmīga pēc 1 stundas; var krāsot pēc 2 stundām
ATŠĶAIDĪTĀJS	krāsai nav vajadzīga atšķaidīšana
KRĀSA	sarkana
DARBARĪKI	ota, veltnītis, zemspiediena smidzinātājs (ieteicamais spiediens 2 bāri)
DARBARĪKU TĪRĪŠANA	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
GLABĀŠANAS LAIKS SLĒGTĀ RAŽOTĀJA IEPAKOJUMĀ	2 gadi
GLABĀŠANA	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), nepieļaut produkta sasalšanu
IEPAKOJUMS	0,5 l / 2,5 l

KRĀSOŠANAS IETEIKUMI

- Krāsa ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida.
- Pietiekama sasaistīšanās izturība ir nodrošināta jau pēc vienas gruntskrāsas kārtas uzklāšanas.
- Uzklājot gruntskrāsu uz virsmas ar otu, krāsa iekļūst arī metāla virsmas padziļinājumos un spraugās, un tas garantē labāku pamatvirsmas aizsardzību. Lielu pamatvirsmu gruntēšanai par darbarīku ieteicams izmantot smidzinātāju.
- Uzklājot krāsu uz virsmas jāpārlicinās, ka krāsa pilnībā pārklāj visu virsmu. Efektīva aizsardzība pret koroziju tiks nodrošināta, ja gruntskrāsas un apdares krāsas kārtas biežums atbilst vides agresivitātes pakāpei.
- Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Pirms beigu apdares gruntskrāsas kārtai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.

DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. SASKARĒ AR ACĪM: nekavējoties skalojiet acis ar tekošu ūdeni un lūdziet medicīnu palīdzību. SASKARĒ AR ĀDU: kārtīgi nomazgājiet ādu ar ūdeni un ziepēm. Izmantot tikai labi vēdināmā vietā. Papildinformācija ir sniegta produkta drošības datu lapā.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts novadīt kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

RAŽOTĀJS:

Uzņēmums "AkzoNobel" Eiropas Savienībā.

PĀRSTĀVIS:

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var saņemt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.